

**FORMATO N° 11**  
**EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**BIENES**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°041-2023-SENASA-PRIMERA CONVOCATORIA
----------	-----------------------	--

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>
A los 26 días del mes de setiembre del 2023, el Órgano encargado de las contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N°041-2023-SENASA-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL SENASA A NIVEL NACIONAL", a fin de efectuar la apertura de las ofertas electrónicas, ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN de las ofertas correspondientes según orden de prelación.	

3

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582
2	VEGA MUNASCA PAULO CESAR	10101936304
3	SARASI VEGA ROSA ANGELICA	10220944846
4	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	10428943738
5	LUME GOYTIA CESAR RAFAEL	10437601629
6	ROMERO NARRO NATHALY PATRICIA	10452731539
7	ABAD HURTADO PABLO MIGUEL	10481225723
8	URQUIA FLORES MICHAEL JESUS	10717532916
9	CERRON CARDENAS JULIA ANGELA	10721136421
10	ROMERO GIRALDO PAULO ANDRES	10744927051
11	INDUSTRIAL GORAK S A	20100306337
12	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	20308272878
13	FABRICANTES TEXTILES K & K EIRL	20420114525
14	INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L.	20475715960
15	T & S S.A.C. PROMOTORES-PUBLICISTAS	20505687419
16	J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20507876219
17	COMERCIALIZADORA A Y V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- CA	20512302999
18	INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20514012637
19	INDUSTRIAL SUPPORT & ACCESSORIES S.A.C.	20537955792
20	GRUPO INDITEXCO E.I.R.L.	20550869404
21	CORPORACION MAUCARI S.A.C.	20555098759
22	CORPORACION TJ E.I.R.L.	20565682041
23	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	20601328624
24	DROM S.A.C.	20601393001
25	CREACIONES HUERTO EDEN S.A.C.	20601564247
26	FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L.	20601692393
27	FARAGAE S.R.L.	20605110682
28	INDUSTRIAS MASTIL S.A.C.	20605382763
29	STEREO DENIM E.I.R.L.	20607071234
30	IMPORTACIONES CHARAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20607190748
31	CORPORACION TEXTIL SHUAN E.I.R.L.	20607760048
32	IMPORT & EXPORT KHAMYP S M & K S.A.C.	20608730681
33	SERVICIOS GENERALES NIJA E.I.R.L.	20610776648
34	MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.A.C.	20610927816

4

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en el SEACE sus ofertas , muestras y las fichas técnicas del bien ,solicitadas para la admisión de la oferta.

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
Item 01: Pantalón denim para caballero			
1	INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L.	20.09.2023	06:31 p.m.
2	FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L	20.09.2023	06:44 p.m.
3	INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20.09.2023	06:47 p.m.
4	CREACIONES HUERTO EDEN S.A.C.	20.09.2023	07:00 p.m.
5	J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20.09.2023	07:14 p.m.
6	STEREO DENIM E.I.R.L.	20.09.2023	08:46 p.m.
7	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	20.09.2023	10:07 p.m.
8	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	20.09.2023	11:27 p.m.
Item 02: Pantalón denim para dama			
1	INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L.	20.09.2023	06:31 p.m.
2	FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L	20.09.2023	06:44 p.m.
3	INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20.09.2023	06:47 p.m.
4	J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20.09.2023	07:14 p.m.
5	STEREO DENIM E.I.R.L.	20.09.2023	08:46 p.m.
6	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	20.09.2023	10:07 p.m.
7	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	20.09.2023	11:27 p.m.

<b>5</b>	Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas electrónicas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstos en las bases.
<b>5.1</b>	La evaluación de las muestras estuvo a cargo de un experto independiente y del área usuaria , los resultados de la evaluación de las muestras se indican en el <b>Informe técnico N°2192023</b> ( del experto independiente ). El informe técnico fue revisado y validado por el área usuaria y se adjunta a la presente acta.

<b>6</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>
----------	---

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
<b>ITEM 1: PANTALON DENIM PARA CABALLERO</b>		
1	INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L.	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica de la evaluacion de la muestra lo siguiente:</p> <p>POSTOR 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.La muestra presenta presilla de 5/8"cm de ancho cada una, se solicita 05 presillas de 1/2" de ancho por 5.5cm de largo.</li> <li>2.Ancho de 4.0 cm (terminando) con pespunte de 301, se solicita ancho de 4.0 cm (terminado) con pespunte de 401.</li> <li>3.En los bolsillos delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> <li>4.No presenta etiqueta de composicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.</li> <li>5.Prenda sin proceso de lavado.</li> </ol>
2	FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica de la evaluacion de la muestra lo siguiente:</p> <p>POSTOR 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.El forro del bolsillo tiene mas poliester que algodón, no cumple.</li> <li>2.Cierre de 18 cm, se solicita cierre de 15 cm.</li> <li>3.El ancho del figurado de la garetta es de 4.5 cm, se pide un ancho de garetta de 3.5 cm.</li> <li>4.Vuelta de 1 3/4" de ancho terminado de tela unido c/301, se pide vuelta de 1".</li> <li>5.Presenta etiqueta de tela y cuidado a 6 cm del fundillo.se solicita a 9 cm del fundillo.</li> </ol>
3	INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica de la evaluacion de la muestra lo siguiente:</p> <p>POSTOR 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Muestra presenta presillas de 5/8" de ancho cada una, se solicita 05 presillas de 1/2" de ancho por 5.5 cm de largo.</li> <li>2.Pretina es de 4.0 cm de ancho (terminado) con pespunte de 301, se solicita pretina de 4.0 cm (terminando) con pespuente de 401.</li> <li>3.El ancho del figurado de la garetta es de 4.5 cm, se pide un ancho de garetta de 3.5 cm.</li> <li>4.No presenta etiqueta de composicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo</li> <li>5.En los bolsillo detalnteros; la bolsa no es tipo pistola.</li> <li>6.Prenda sin proceso de lavado.</li> </ol>
4	CREACIONES HUERTO EDEN S.A.C.	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica de la evaluacion de la muestra lo siguiente:</p> <p>POSTOR 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El forro de bolsillo tiene mas poliester que algodón , no cumple</li> <li>2. Muestra presenta presillas de 6.0 cm , se solicita presillas de 5.5 cm de largo.</li> <li>3. El ancho figurado de la garetta es de 4.5 cm , se solicita ancho figurado de la garetta de 3.5 cm.</li> <li>4. Dibujo de bolsillo es diferente al que se pide.Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a 1/2".</li> <li>5. No presenta etiequeta de comosisicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.</li> </ol>
5	J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica de la evaluacion de la muestra lo siguiente:</p> <p>POSTOR 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.El ancho del figurado de la garetta es de 4.5 cm, se pide un ancho de garetta de 3.5 cm.</li> <li>2.Secreta no es como el gráfico que se presenta en las bases.</li> <li>3.Vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de te tela unido c/301, se pide vuelta de 1".</li> <li>4. En los bosillos delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> </ol>
6	STEREO DENIM E.I.R.L.	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica de la evaluacion de la muestra lo siguiente:</p> <p>POSTOR 8 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No presenta etiqueta de composicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.</li> <li>2. El ancho del figurado de la garetta es de 4.0 cm, se pide un ancho de garetta de 3.5 cm.</li> <li>3.Vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de tela unido c/301, se pide vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301.</li> <li>4. Pegado de bolsillo con 2 pespuente en la parte superior el anxcho es a 1/2" muestra no presenta dibujo de bolsillo.</li> <li>5. En los bosillos delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> <li>6. Muestra presenta la etiqueta de composicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo en sentido contrario.</li> </ol>

7	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica que la evaluación de la muestra no cumple con las especificaciones técnicas en los siguiente detalles:</p> <p>POSTOR 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muestra presenta botón plateado y dorado, se pide color dorado quemado.</li> <li>2. Las presillas son de 6.3 cm cada una, se pide 5.5 cm de largo.</li> <li>3. El ancho de garetta es de 4.5 cm, se pide un ancho de garetta de 3.5 cm.</li> <li>4. Vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de tela unido c/301, se pide vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301.</li> <li>5. Muestra pegado de bolsillo es 2 agujas a 1/4".</li> <li>6. Basta presenta 1.6 cm, se solicita a 2cm del ruedo.</li> <li>7. En los bolsillos delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> <li>8. Muestra no presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.</li> <li>9. Muestra presenta empates en el remalle de costados.</li> </ol>
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
<b>ITEM 2: PANTALON DENIM PARA DAMA</b>		
1	INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L.	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica que la evaluación de la muestra no cumple con las especificaciones técnicas en los siguiente detalles:</p> <p>POSTOR 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vuelta y vista de bolsillos delanteros: vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de tela c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta y se solicita vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.</li> <li>2. Muestra no presenta dibujo de bolsillo parche.</li> <li>3. En los bolsillo delanteros , bolsa no es tipo pistola.</li> <li>4. No presenta etiqueta de composicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo</li> </ol>
2	FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica que la evaluación de la muestra no cumple con las especificaciones técnicas en los siguiente detalles:</p> <p>POSTOR 4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tela de forro de bolsillo, no cumple ya que forro tiene mayor porcentaje de poliester.</li> <li>2. El ancho del figurado de la garetta es de 3.0 cm, se pide un ancho de garetta de 3.5 cm.</li> <li>3. Muestra presenta costura reventadas</li> </ol>
3	INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica que la evaluación de la muestra no cumple con las especificaciones técnicas en los siguiente detalles:</p> <p>POSTOR 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muestra presenta pretina de ancho de 3.5 cm (terminado) con pespuntos 401. se solicita pespuente ancho de pretina de 4.0 cm (termiando).</li> <li>2.Los remaches no estan ubicado segun el grafico.</li> <li>3. En los bolsillo delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> </ol>
4	J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica que la evaluación de la muestra no cumple con las especificaciones técnicas en los siguiente detalles:</p> <p>POSTOR 5 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los bolsillo delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> </ol>
5	STEREO DENIM E.I.R.L.	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica que la evaluación de la muestra no cumple con las especificaciones técnicas en los siguiente detalles:</p> <p>POSTOR 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sentido de la garetta de la muestra de dama es como la de la muestra de caballero.</li> <li>2. Muestra no presenta dibujo de bolsillo parche.</li> <li>3. En los bolsillo delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> <li>4. No presenta etiqueta de composicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.</li> </ol>
6	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	<p>NO CUMPLE</p> <p>De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023 indica que la evaluación de la muestra no cumple con las especificaciones técnicas en los siguiente detalles:</p> <p>POSTOR 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muestra presenta boton plateado y dorado, se solicita boton metalico inoxidable color dorado quemado.</li> <li>2. El sentido de la garetta de la muestra de dama es como la de la muestra de caballero.</li> <li>3. En la muestra presentada , cuchilla monta a fundillo.</li> <li>4. En los bolsillo delanteros, bolsa no es tipo pistola.</li> <li>5. No presenta etiqueta de composicion de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.</li> </ol>

#### DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

7	Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	
	1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	1 y 2	

8	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	8.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
	ÍTEM 1: PANTALON DENIM PARA CABALLERO			S/.210,816.00
	1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	S/.184,464.00	87.50
	ÍTEM 2: PANTALON DENIM PARA DAMA			S/.71,903.20
	1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	S/.69,360.00	96.46
	8.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 1 y 2 que forma parte de la presente Acta.		
	8.3	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO ES SUPERIOR AL VALOR ESTIMADO		
		De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las siguientes ofertas fueron rechazadas por no contar con certificación de crédito presupuestario y/o aprobación del Titular de la Entidad:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones del rechazo de la oferta	
	1			

9	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	ÍTEM 1: PANTALON DENIM PARA CABALLERO			
	9.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100.00
		TOTAL DE PUNTAJE		100.00
		MYPE 5%		5.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJE		105.00
	ÍTEM 2: PANTALON DENIM PARA DAMA			
	9.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100.00
		TOTAL DE PUNTAJE		100.00
		MYPE 5%		5.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJE		105.00

10	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	ÍTEM 1: PANTALON DENIM PARA CABALLERO		
	1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	105.00
	ÍTEM 2: PANTALON DENIM PARA DAMA		
	1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	105.00
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

11	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	ÍTEM 1: PANTALON DENIM PARA CABALLERO				
	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
		A.1	FACTURACIÓN	CUMPLE	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
	ÍTEM 2: PANTALON DENIM PARA DAMA				
	11.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE



		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
		A.1	FACTURACIÓN	CUMPLE	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA
	11.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
		La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 02 que forma parte de la presente Acta.			
12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN				
	De acuerdo a la calificación realizada, los siguientes postores que obtuvieron el primer lugar cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases.				
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LOS POSTORES QUE CALIFICAN			
	ITEM 1: PANTALON DENIM PARA CABALLERO				
	1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.			
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LOS POSTORES QUE CALIFICAN			
	ITEM 2: PANTALON DENIM PARA DAMA				
	1	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.			
13	ACUERDO ADOPTADO				
	El Organó encargado de las contrataciones , da por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas electrónicas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.				
15					
	Noelia Nataly Paucar Correa Organó encargado de las contrataciones				
	NOMBRES Y FIRMA DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

## ANEXO N° 01

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA  
 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 041-2023-SENASA-PRIMERA CONVOCATORIA  
 "ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL"

N°	DOCUMENTO	POSTORES							
		ITEM N°1: PANTALON DENIM PARA CABALLERO							
		INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L. <a href="#">POSTOR 5</a>	FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L. <a href="#">POSTOR 3</a>	INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA <a href="#">POSTOR 6</a>	CREACIONES HUERTO EDEN S.A.C. <a href="#">POSTOR 4</a>	J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA <a href="#">POSTOR 2</a>	STEREO DENIM E.I.R.L. <a href="#">POSTOR 8</a>	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L. <a href="#">POSTOR 7</a>	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA <a href="#">POSTOR 1</a>
a	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e	El postor deberá entregar una (01) muestra de acuerdo a las Especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III e.1) Presentación de muestra: La finalidad del requerimiento de la muestra es acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria. La muestra se confeccionará en las telas y materiales	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	CUMPLE(**) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe técnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.
	e.2) Presentación de la ficha técnica: El postor deberá presentar la ficha técnica de la tela principal	CUMPLE (**)	CUMPLE (**)	CUMPLE (**)	CUMPLE (**)	CUMPLE (**)	CUMPLE (**)	CUMPLE (**)	CUMPLE (**)
f	Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N°4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h	El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO DE LA OFERTA:		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

Lima, 26 de setiembre del 2023

(\*) Informe Técnico N°2192023 de fecha 21.09.2023, realizado por el experto independiente.

(\*\*) Evaluación de la ficha técnica de la tela principal, realizado por el área usuaria según correo electrónico de fecha 25.09.2023.

## ANEXO N° 01

**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 041-2023-SENASA-PRIMERA CONVOCATORIA**  
**"ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL"**

N°	DOCUMENTO	POSTORES						
		ITEM N°2: PANTALON DENIM PARA DAMA						
		INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L. <a href="#">POSTOR 7</a>	FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L. <a href="#">POSTOR 4</a>	INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA <a href="#">POSTOR 1</a>	J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA <a href="#">POSTOR 5</a>	STEREO DENIM E.I.R.L. <a href="#">POSTOR 2</a>	INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L. <a href="#">POSTOR 6</a>	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA <a href="#">POSTOR 3</a>
a	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e	El postor deberá entregar una (01) muestra de acuerdo a las Especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III e.1) Presentación de muestra: La finalidad del requerimiento de la muestra es acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria. La muestra se confeccionará en las telas y materiales que se solicita de acuerdo a las especificaciones técnicas. Postor que presenta muestras en otras telas, u otros materiales queda automáticamente descalificado.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	CUMPLE(*) De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.	NO CUMPLE(*) De acuerdo al informe tecnico N°2192023 de fecha 21 de setiembre del 2023.
	e.2) Presentación de la ficha técnica: El postor deberá presentar la ficha técnica de la tela principal	CUMPLE(**)	CUMPLE(**)	CUMPLE(**)	CUMPLE(**)	CUMPLE(**)	CUMPLE(**)	CUMPLE(**)
f	Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N°4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h	El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO DE LA OFERTA:		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

Lima, 26 de setiembre del 2023

(\*) Informe Tecnico N°2192023 de fecha 21.09.2023, realizado por el experto independiente.

(\*\*) Evaluación de la ficha tecnica de la tela principal, realizado por el area usuaria según correo electronico de fecha 25.09.2023.

## INFORME TECNICO No 2192023

Lima, 21 de septiembre del 2023

SEÑORES:  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA  
COMITÉ DE SELECCIÓN.

ASUNTO: SERVICIO DE EXPERTO INDEPENDIENTE APOYO AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN LA CONTRATACION DE BIENES "ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL" ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°041-2023-SENASA PRIMERA CONVOCATORIA

### **ETAPA: EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE POSTORES PARTICIPANTES**

Presente.

Estimados Señores

De nuestra consideración:

Mediante la presente le hacemos llegar nuestro saludo y a la vez hacerle entrega de un informe técnico de la evaluación de las muestras de los postores participantes.

- Lista de participantes en el proceso.
- Evaluación de muestras presentadas por los postores, verificación de tela, verificación del diseño, verificación en la construcción de la prenda, avíos en general acabados de las muestras.
- Informe técnico de la evaluación señalando las conformidades y no conformidades de las muestras respecto de la evaluación en el cumplimiento de las características técnicas: telas, diseño, medidas, dimensiones, simetrías, costuras, acabados y avíos en general, acabados de las muestras.
- Un CD con el informe en formato digital con 118 páginas.

El cual fue realizado por el Consultor con CIP N° 112500, Ing. Industrial PEPE OSCAR PEREZ HORNA, el cual avala el presente informe. Sin más que comunicarle quedamos de Uds. Agradecido por su confianza y a la espera de atenderlo ante cualquier inquietud.

Atentamente.

## I. OBJETIVO.

El presente es para informarle de los resultados obtenidos en la evaluación de las muestras que presenten los postores en el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el proceso de la convocatoria para CONTRATACION DE BIENES “ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL” ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°041-2023-SENASA PRIMERA CONVOCATORIA.

En la evaluación señalando las conformidades y no conformidades (observaciones) de las muestras que deberán cumplir las especificaciones técnicas:

Los postores participantes deberán cumplir con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases del proceso de selección.

La omisión o no cumplimiento de los mismos implicarán una descalificación del postor participante en el presente proceso.

## II. METODOLOGIA.

La metodología utilizada es el método de verificación de las especificaciones técnicas por la INSPECCIÓN VISUAL respecto a las características cualitativas y características cuantitativas de cada una de las muestras en el cumplimiento de las características técnicas mínimas respecto a las telas, diseño, medidas, dimensiones, simetrías, costuras, acabados y avíos, presentadas por los postores participantes.

**La evaluación de las muestras será de la siguiente manera:**

**(i) Los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra;**

En la muestra presentada por el postor, se verificará las telas, materiales e insumos, diseño, confección y acabados, interna y externamente de cada bien que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas de las bases. Para tal efecto la muestra se desarmará y/o desarticulará para su verificación correspondiente, debiendo cumplir con lo siguiente:

- Diseño solicitado y en las tallas requeridas en las Bases.
- Materiales y/o insumos solicitados en las Bases.
- Con la confección del texto y gráficos de las especificaciones técnicas de las Bases.
- Con los acabados en su presentación, el bien deberá estar exenta de defectos de confección y acabados (tela, forro y materiales y/o insumos), en su parte externa como su parte interna, tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, defecto de remalle, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusión, entre otros). Deberá ser presentada con bolsa de transparente individual para el ítem 1 y 2.

**(ii) La metodología que se utilizará;**

**LA METODOLOGÍA** que se utilizará serán las contenidas en la Normas Técnicas Peruanas – INECOPÍ sobre Confecciones, referidas a niveles de Calidad de la prenda requerida en las “Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos” (Capítulo III de las Bases), siendo las siguientes:

ICS 61.020 VESTUARIO:

CODIGO: NTP ISO 3635:2006; NTP ISO 3758:2006; NTP 231.077:1975; NTP 231.087:1977; NTP 231.088:1978; NTP 243.003:1984; NTP 243.044:1984; NTP 243.006:1984; NTP 243.007:1985; NTP 243.014:1985; NTP 243.015:1985; NTP 821.039:1978; NTP ISO 3635:2006 Y OTROS.

Se verificará la existencia de todos los componentes o insumos que conforman la prenda, la omisión o no cumplimiento de los mismos implicarán una descalificación del postor participante en el presente proceso.

Se utilizarán los siguientes Instrumentos:

- Troquelador de tela para sacar una muestra.
- Balanza electrónico digital para verificar el peso gr/m2
- 01 Calibrador: Para verificar la medida exacta cuando se requiera.
- 01 Cinta Métrica: Para determinar las medidas de la prenda.
- 01 Piquetera: Para descoser la prenda y evaluar interior de la prenda cuando se dé el caso.
- 01 Lap Top para elaborar el Informe Técnico de evaluación.
- 01 Cámara Fotográfica Digital.
- 01 Lupa: Para verificar los tipos de costura y defectos de hilados u otros.
- 01 Encendedor: Para identificar las fibras naturales y sintéticas.
- 01 Cuenta Hilos: Para determinar la densidad de Urdiembre y Trama de la tela.
- 01 Marcador de Tela: Para marcar los incumplimientos respecto a las Bases.

Además, utilizar otros instrumentos de medición a medida que vaya requiriéndose un análisis más profundo durante la evaluación técnica.

Con los instrumentos antes mencionados se procederá a verificar el cumplimiento de las “Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos” (Capítulo III de las Bases) y si el caso lo amerita se podrán aplicar pruebas adicionales, como pueden ser:

Análisis Microscópico para determinar fibras extrañas en tejidos: Método visual y fotográfico.

Tipo de tela o tejido: Método visual y fotográfico.

Evaluación visual (pilosidad/pelusas): Replicas fotográficas de alta resolución.

Entre otros.

- (iii) **Los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar;**

**TEJIDOS (Telas Principales):** Serán evaluados a simple inspección visual y del tacto, puesto como verán obra en las Especificaciones Técnicas de las telas se verificará el peso gr/m2, color, tipo de fibra por el método de combustión.

**DISEÑO:** Se constatará las características técnicas del diseño de cada prenda, que cumplan con lo requerido en las Especificaciones Técnicas, para ello se utilizará la inspección visual, y la omisión o no cumplimiento de la misma implicará una descalificación del postor participante en el presente proceso.

**MATERIALES E INSUMOS SECUNDARIOS:** Se constatará que los materiales internos y externo, así como avíos cumplan con lo requerido en las Especificaciones Técnicas, para ello se utilizará la inspección visual y de tacto y si fuera necesario análisis físico químico.

**CONFECION:** Se utilizará la inspección visual y del tacto (organoléptico) con el objetivo de comprobar las dimensiones de las medidas expresadas en las especificaciones técnicas. Se verificará el cumplimiento de las características técnicas del texto comparado con la muestra ofertada por el postor y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último. Se verificará la existencia de todos los componentes o insumos que conforman las prendas, la omisión o no cumplimiento de los mismos implicarán una descalificación del postor participante en el presente proceso.

- Las muestras se confeccionarán en las telas que se solicita de acuerdo a las especificaciones técnicas. Y de acuerdo al diseño solicitado con las etiquetas de marca de los confeccionistas, talla, etiquetas de tela, etiquetas de composición del tejido.
- Postor que presenta muestra en otras telas queda automáticamente descalificado.
- La finalidad del requerimiento de muestras es acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria.
- Las muestras presentadas por el postor que resulte adjudicado con la buena pro en los ítems respectivos, quedarán en custodia de SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA para efectos de verificar que los bienes entregados guarden las mismas condiciones de calidad y acabado. En el internamiento del producto.
- Evaluación de pieza por pieza en la prenda comparando medidas y/o indicaciones de las especificaciones técnicas y de la ficha técnica o dibujo plano.

Se verificará la igualdad de modelos con las muestras tomando como referencia las especificaciones técnicas y dibujos planos.

Se verificará que el corte, costura, diseño, armado, accesorios y acabado final sean acordes a los solicitados en las Especificaciones Técnicas.

Las pruebas para el uniforme se realizarán en base a cuatro aspectos a evaluar:

- Calidad de confección
- Calidad de acabados
- Dimensiones
- Operatividad

**Esta información se desarrolla en el Cuadro Nro. 1: Mecanismo de evaluación para el ítem 1 y 2**

N°	ASPECTOS	Verificación	Método	Herramientas
1	<b>CALIDAD DE CONFECCIÓN</b>	Se evaluarán en las prendas, diseño, talla a medida, corte, caída, simetría de la prenda, costuras tipo de máquina, tipo de puntada, remalles, bolsillos y bolsas, ensanches, pretina Ojales, botones, cierres, forros, entre otros, según especificaciones técnicas de los uniformes	Inspección visual y manual	Regla metálica milimetrada, centímetro, calibrador, milimétrico digital pie de rey, tiza marcador.
2	<b>CALIDAD DE ACABADOS</b>	Se verificará los acabados y su presentación final de las prendas que conforman el uniforme, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: remallado incompleto, costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusiónado, etc.	Inspección visual y manual	1 cuchilla de corte, piqueta, un abre ojal para descoser la prenda y evaluar el interior de la prenda tela y forro
3	<b>DIMENSIONES</b>	Se evaluará las puntadas por pulgada y tipo de costuras (maquinas), mediante lupa de alta resolución, medidas y simetrías de acuerdo a las especificaciones técnicas de conformidad o no conformidad de la muestra mediante la toma parcial de la muestra de la prenda, junto foto digital	Inspección visual y manual (2% de tolerancia) simétricas	Lupa de alta resolución, una regla metálica y muestra de conformidad o no conformidad: Tiza marcador. Cámara fotográfica
4	<b>OPERATIVIDAD</b>	Verificación del funcionamiento de accesorios cierre (deslizamiento al subir y bajar sin dificultad, sin trabas), ganchos en pantalón, botones en el ojal no debe abrirse	Inspección visual y manual	Muestra de conformidad o no conformidad: cámara fotográfica

**Nota:** Sólo ante una evidente diferencia en cuanto a los tejidos o avíos, serán enviados a un laboratorio certificado por INACAL. El costo será asumido por la Entidad.



### III. RELACION DE PARTICIPANTES:

Postores participantes en contratación de bienes “ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL” ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°041-2023-SENASA PRIMERA CONVOCATORIA

POSTORES	ITEM
1.- POSTOR 1	1
2. – POSTOR 2	1
3.- POSTOR 3	1
4. – POSTOR 4	1
5.- POSTOR 5	1
6.- POSTOR 6	1
7.- POSTOR 7	1
8.- POSTOR 8	1

POSTORES	ITEM
1.- POSTOR 1	2
2. – POSTOR 2	2
3.- POSTOR 3	2
4. – POSTOR 4	2
5.- POSTOR 5	2
6.- POSTOR 6	2
7.- POSTOR 7	2

### IV. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MUESTRA PARA EL ITEM 1 y 2

El postor deberá entregar una (01) muestra por cada ítem totalmente terminada de acuerdo a las Especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III.

La finalidad del requerimiento de la muestra es acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria. La muestra se confeccionará en las telas y materiales que se solicita de acuerdo a las especificaciones técnicas. Postor que presenta muestras en otras telas, u otros materiales queda automáticamente descalificado.

Las muestras serán presentadas el mismo día programado en el calendario para la presentación de ofertas, debiendo estar rotulada según ítem, y se presentarán de la siguiente manera:

- Se entregarán con guía de remisión autorizada por la SUNAT.
- Serán nuevas (sin uso), estarán limpias.
- El rótulo del empaque de cada muestra debe considerar lo siguiente:

- IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR**
- NOMBRE DEL PROCESO, DEL ITEM AL QUE POSTULA**
- DENOMINACIÓN DEL BIEN**
- TALLA DE LA MUESTRA**

**MUY IMPORTANTE**, la no presentación de muestras, invalida la presentación de propuestas (No admitida), siendo esta una acción no subsanable, en razón a que la misma será evaluada, considerando además que a partir de la misma el ganador de la buena pro entregará los bienes adjudicados.

La muestra presentada por los postores quedará en custodia del SENASA, para efectos de verificar que los bienes entregados guarden las mismas condiciones de calidad y acabado. Una vez suscrito el contrato, los postores no adjudicados podrán recoger las muestras dentro de los cinco días siguientes a la suscripción del contrato, para tal efecto se le comunicará al correo que consigne en el anexo N° 01. Las muestras serán devueltas en las condiciones en que se encuentren como resultado de las evaluaciones realizadas, sin que signifique costo alguno para el SENASA.

El SENASA no se responsabiliza de las muestras que no sean recogidas en dicho plazo, por lo que se exime de toda responsabilidad sobre dichas muestras, una vez transcurrido dicho plazo.

Las muestras del postor ganador de la Buena pro, quedara en custodia como patrón para la recepción posterior de los bienes adjudicados, los que se devolverá hasta 15 días calendarios después de emitida la conformidad y serán devueltas en las condiciones en que se encuentren como resultado de las evaluaciones realizadas, sin que signifique costo alguno para el SENASA.

Se presentarán muestras en cada ítem en las telas solicitados. Las muestras a evaluar corresponden a los postores participantes en el proceso contratación de bienes “ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL” ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°041-2023-SENASA PRIMERA CONVOCATORIA

Asimismo, las actividades para la evaluación técnica se efectuaron en las instalaciones de SENASA en la fecha programada, en cumplimiento a las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimo.

N°	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	MUESTRAS	POSTORES PARTICIPANTES
1	PANTALÓN DENIM PARA CABALLERO	1 TALLA 34	1.- POSTOR 1 2.- POSTOR 2 3.- POSTOR 3 4.- POSTOR 4 5.- POSTOR 5 6.- POSTOR 6 7.- POSTOR 7 8.- POSTOR 8

N°	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	MUESTRAS	POSTORES PARTICIPANTES
2	PANTALÓN DENIM PARA DAMA	1 TALLA 30	1.- POSTOR 1 2.- POSTOR 2 3.- POSTOR 3 4.- POSTOR 4 5.- POSTOR 5 6.- POSTOR 6 7.- POSTOR 7

### PRECISIONES DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS (para el ítem 1 Y 2)

#### i. Aspectos de las características que serán verificados mediante la presentación de la muestra.

- Las características técnicas de la tela principal.
- Las características técnicas del diseño, confección y acabado.
- La coloración y uniformidad, que no tengan manchas.
- Que los componentes de la prenda sean de piezas enteras, no parchadas.
- Las formas y simetría de los componentes (cuello, manga, puño pecho, espalda) sean según el texto y gráficos de las especificaciones técnicas.
- Costuras.
- Las dimensiones de la prenda con respecto a la talla presentada
- El cumplimiento de la presentación de los logos
- a calidad del bordado, dimensiones, nitidez, proporción y que estén completos.
- Verificación de la limpieza y acabado de la confección.

#### ii. Metodología a utilizarse

Mediciones de distancias físicas, utilizando los siguientes instrumentos: Cinta métrica flexible, Regla de acero milimétrica y en pulgadas, de diferentes tamaños 50 cm, 20 cm, 10 cm y Calibrador vernier con la capacidad de medir pulgadas y centímetros para distancias de precisión.

- Mediciones de ángulos utilizando Regla sexagesimal.
- Mediciones con ayuda de lupa para zonas difíciles de contabilizar.
- Marcación de observaciones, utilizando tizas de diferentes colores para marcar las no conformidades

- Comparación de los Certificados de Calidad de la tela principal con las características técnicas requeridas
- Mediciones de pesos utilizando balanza digital con precisión de un centésimo de gramo.

iii. **Pruebas a las que serán sometidas las muestras**

- Inspección visual para identificar los avíos y componentes y su integridad
- Inspección visual externa para verificar las partes externas de las prendas (sin desamar aun las prendas)
- Inspección visual interna para verificar las partes internas de las prendas, para lo cual se deberá aperturar las prendas o desarticular las partes para apreciar los componentes internos, utilizando los siguientes instrumentos: piqueta, tijera, alicate de corte y cuchillas.
- Prueba del encendedor para identificar las fibras naturales y sintéticas de la tela, incinerando retazos de tela.
- Inspección visual para verificar la contaminación de tejidos, utilizando lupa, lámpara, cristales anti UV y lámpara infra roja.
- Prueba de gramaje para verificar el peso de las telas.

iv. Número de muestras solicitadas.

- Se deberá presentar UNA (01) muestra de cada ítem, totalmente terminada.

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MUESTRAS
1	PANTALÓN DENIM PARA CABALLERO	1 TALLA 34
2	PANTALÓN DENIM PARA DAMA	1 TALLA 30

- v. El órgano que se encarga de realizar la evaluación de dichas muestras Responsable de la UBG: Unidad de Gestión de Recursos Humanos, con el apoyo de un experto independiente de ser necesario.
- vi. Dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras La muestra se presenta el mismo día programado en el calendario para la presentación de ofertas:
- Dirección: Av. La Molina 1915 – La Molina
  - Lugar exacto: Secretaria de la Unidad de Logística
  - Horario: 8:30 am a 5:00 pm

## OTRAS CONSIDERACIONES

### PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE LA TELA PRINCIPAL

: El postor deberá presentar la ficha técnica de la tela principal, al momento de la entrega de la muestra, según el siguiente detalle

N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Tela e insumo principal por cada ítem		Ficha técnica
1	PANTALÓN DENIM PARA CABALLERO	Tela principal	Denim básico rígido 3/1	SI
2	PANTALÓN DENIM PARA DAMA	Tela principal	Denim stretch	Si

### Muestras de postores participantes

#### ITEM I



#### ITEM II



#### MUESTRA DEL IETM I



#### MUESTRAS ITEM II





## V. INFORME TECNICO DETALLADO.

### ITEM 01

#### POSTOR 1

Código asignado por el comité de selección

#### PANTALÓN DENIM DE CABALLERO

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

#### FOTOS ANEXOS



Tela: plana denin

Color azul

Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2

Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2

Muestra

Peso: 496 gr/m2 **(cumple)** es una mejora

Troquelado de tela



Peso en gr/m2



### Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



Forro de bolsillo



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confeccion y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



01 botón de metálico inoxidable-color dorado quemado, muestra presenta boton plateado y dorado



Llevará 05 presillas de  $\frac{1}{2}$ " de ancho por 5.5cm de largo terminado armado con costura 406 Muestra

Presillas de 6.3 cm cada una





Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

El ancho del figurado de la galleta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Muestra

El ancho del figurado de la galleta es de 4.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.




**Vuelta interna en bolsillos delanteros**

**Vuelta y vista de bolsillos delanteros:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

Muestra

Vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.





Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu  
Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ " , muestra pegado de bolsillo es con 2 agujas a  $\frac{1}{4}$ "



Basta 2 cm, muestra presenta de 1.6 cmn



Vista interna delantero, bolsillo tipo pistola



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola



Vista posterior interior






Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.



Muestra presenta empates en el remalle de costados



### Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	46	45
3	½ Cadera (a7" debajo de pretina)	1	54	53.5
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	32	33.5
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	38	41
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	34	32
7	½ Rodilla	0.5	23.5	23
8	½ botapie	0.5	20	19.5
9	Entrepierna	1	76	79
10	Largo total	1	107	109.5
11	Medida de cierre	0	15	15



### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



**POSTOR 2**  
**Código asignado por el comité de selección**

**PANTALÓN DENIM DE CABALLERO**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

**FOTOS ANEXOS**



Tela: plana denin  
Color azul  
Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2  
Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2  
Muestra  
Peso: 445 gr/m2 **(cumple)**

Troquelado de tela



Peso en gr/m2



**Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN**

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



01 botón de metálico inoxidable-color dorado quemado,

Llevará 05 presillas de  $\frac{1}{2}$ " de ancho por 5.5cm de largo terminado armado con costura 406





Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

El ancho del figurado de la galleta es de 3.5 cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1 cm según diseño.

Muestra

El ancho del figurado de la galleta es de 4.0 cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1 cm según diseño.



Secreta

Muestra

Secreta no es como el grafico






**Vuelta interna en bolsillos delanteros**

**Vuelta y vista de bolsillos delanteros:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

Muestra

Vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.



Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu  
Bolsillo parche como la imagen



Vista interna delantero



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola






Vista posterior interior



Vista interna espalda según imagen



### Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	<b>Alto de Pretina</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2	<b>½ Cintura alta recta</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>45</b>
3	<b>½ Cadera (a 7" debajo de pretina)</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
4	<b>Tiro delantero (C/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>32</b>	32
5	<b>Tiro de fundillo (c/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>38</b>	38.5
6	<b>½ Muslo (a 1" de cruce)</b>	<b>0.5</b>	<b>34</b>	<b>33.5</b>
7	<b>½ Rodilla</b>	<b>0.5</b>	<b>23.5</b>	24
8	<b>½ botapie</b>	<b>0.5</b>	<b>20</b>	20
9	<b>Entrepierna</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	77
10	<b>Largo total</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	107
11	<b>Medida de cierre</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	15



### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



**POSTOR 3**  
**Código asignado por el comité de selección**

**PANTALÓN DENIM DE CABALLERO**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

**FOTOS ANEXOS**



Tela: plana denin  
 Color azul  
 Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2  
 Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2  
 Muestra  
 Peso: 474 gr/m2 **(cumple)**

Troquelado de tela



Peso en gr/m2



### Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



**El forro de bolsillo tiene mas poliester que algodón (no cumple)**

Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela principal cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.  
Forro de bolsillo no cumple**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



01 botón de metálico inoxidable-color dorado quemado,  
Cierre de 15 cm, muestra presenta de 18 cm

Llevará 05 presillas de  $\frac{1}{2}$ " de  
ancho por 5.5cm de largo  
terminado armado con costura 406





Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

El ancho del figurado de la galleta es de 3.5 cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1 cm según diseño.

Muestra

El ancho del figurado de la galleta es de 4.5 cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1 cm según diseño.




**Vuelta interna en bolsillos delanteros**

**Vuelta y vista de bolsillos delanteros:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

Muestra

Vuelta de 1 3/4" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.



Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ "



Vista interna delantero, bolsillo tipo pistola






Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 6 cm del fundillo.



### Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	46	45.5
3	½ Cadera (a7" debajo de pretina)	1	54	55.5
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	32	34
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	38	42
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	34	33.5
7	½ Rodilla	0.5	23.5	25
8	½ botapie	0.5	20	21
9	Entrepierna	1	76	76
10	Largo total	1	107	110
11	Medida de cierre	0	15	18



### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



**POSTOR 4**  
**Código asignado por el comité de selección**

**PANTALÓN DENIM DE CABALLERO**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

**FOTOS ANEXOS**



Tela: plana denin  
Color azul  
Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2  
Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2  
Muestra  
Peso: 470 gr/m2 **(cumple)**

Troquelado de tela



Peso en gr/m2



### Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



**El forro de bolsillo tiene mas poliester que algodón (no cumple)**

Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela principal cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**

**Forro de bolsillo no cumple**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



01 botón de metálico inoxidable-color dorado quemado,

Llevará 05 presillas de  $\frac{1}{2}$ " de ancho por 5.5cm de largo terminado armado con costura 406  
Muestra

Presillas de 6.0 cm cada una





Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

El ancho del figurado de la galleta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.


Muestra

El ancho del figurado de la galleta es de 4.5cm en la parte inferior llevara 01 atraques Horizontales y uno vertical 304 de 1cm según diseño.



**Vuelta interna en bolsillos delanteros**

**Vuelta y vista de bolsillos delanteros:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.





Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche




Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ "

Dibujo de bolsillo es diferente a lo que se pide



Vista interna delantero, bolsillo tipo pistola





Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.




Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.



#### Resultado de medir la muestra

N.º	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	<b>Alto de Pretina</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2	<b>½ Cintura alta recta</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>45</b>
3	<b>½ Cadera (a 7" debajo de pretina)</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
4	<b>Tiro delantero (C/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
5	<b>Tiro de fundillo (c/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>38</b>	<b>41</b>
6	<b>½ Muslo (a 1" de cruce)</b>	<b>0.5</b>	<b>34</b>	<b>32</b>
7	<b>½ Rodilla</b>	<b>0.5</b>	<b>23.5</b>	<b>24</b>
8	<b>½ botapie</b>	<b>0.5</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
9	<b>Entrepierna</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>73.5</b>
10	<b>Largo total</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>102.5</b>
11	<b>Medida de cierre</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>





#### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

**POSTOR 5**  
**Código asignado por el comité de selección**

**PANTALÓN DENIM DE CABALLERO**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

**FOTOS ANEXOS**



Tela: plana denim  
 Color azul  
 Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2  
 Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2  
 Muestra  
 Peso: 466 gr/m2 **(cumple)**

Troquelado de tela



Peso en gr/m2





### Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



Muestra presente estas características descritas por lo que:  
**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



01 botón de metálico inoxidable-color dorado quemado,

Llevará 05 presillas de  $\frac{1}{2}$ " de ancho por 5.5cm de largo terminado armado con costura 406

Muestra

Presillas de  $\frac{5}{8}$ " de ancho cm cada una






Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

Muestra

Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 301



El anchodel figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.






Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ "



Vista interna delantero, bolsillo





Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola




Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.





Lavado: Stone wash,  
Muestra  
Prenda sin proceso de lavado





## Resultado de medir la muestra

N°	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	46	45
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	54	53
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	32	32.5
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	38	38
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	34	33
7	½ Rodilla	0.5	23.5	24
8	½ botapie	0.5	20	19.5
9	Entrepierna	1	76	76
10	Largo total	1	107	105
11	Medida de cierre	0	15	15



## CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



**POSTOR 6**  
**Código asignado por el comité de selección**

**PANTALÓN DENIM DE CABALLERO**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

**FOTOS ANEXOS**




Tela: plana denim  
 Color azul  
 Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2  
 Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2  
 Muestra  
 Peso: 467 gr/m2 **(cumple)**

Troquelado de tela



Peso en gr/m2



### Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



Muestra presente estas características descritas por lo que:  
**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



01 botón de metálico inoxidable-color dorado quemado,

Llevará 05 presillas de  $\frac{1}{2}$ " de ancho por 5.5cm de largo terminado armado con costura 406

Muestra

Presillas de  $\frac{5}{8}$ " de ancho cm cada una





Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401  
Muestra

Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 301



El ancho del figurado de la galleta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Muestra

El ancho del figurado de la galleta es de 4.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.





Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ "



Vista interna delantero, bolsillo



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola




Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.





Lavado: Stone wash,  
Muestra  
Prenda sin proceso de lavado



#### Resultado de medir la muestra

N. º	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	46	45.5
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	54	52
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	32	33
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	38	40
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	34	32.5
7	½ Rodilla	0.5	23.5	24
8	½ botapie	0.5	20	20
9	Entrepierna	1	76	75.5
10	Largo total	1	107	105
11	Medida de cierre	0	15	15



#### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



**POSTOR 7**  
**Código asignado por el comité de selección**

**PANTALÓN DENIM DE CABALLERO**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

**FOTOS ANEXOS**



Tela: plana denin  
 Color azul  
 Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2  
 Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2  
 Muestra  
 Peso: 450 gr/m2 **(cumple)**

Troquelado de tela



Peso en gr/m2



### Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

El anchodel figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.





**Vuelta interna en bolsillos delanteros**

**Vuelta y vista de bolsillos delanteros:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.



Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche





Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ " ,



Vista interna delantero




Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.



Vista posterior



Vista interna espalda según imagen





### Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	<b>Alto de Pretina</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2	<b>½ Cintura alta recta</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>46.5</b>
3	<b>½ Cadera (a 7" debajo de pretina)</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
4	<b>Tiro delantero (C/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>32</b>	31.5
5	<b>Tiro de fundillo (c/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>38</b>	38
6	<b>½ Muslo (a 1" de cruce)</b>	<b>0.5</b>	<b>34</b>	<b>33.5</b>
7	<b>½ Rodilla</b>	<b>0.5</b>	<b>23.5</b>	23.5
8	<b>½ botapie</b>	<b>0.5</b>	<b>20</b>	20
9	<b>Entrepierna</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	75.5
10	<b>Largo total</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	106.5
11	<b>Medida de cierre</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	15



### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

**POSTOR 8**  
**Código asignado por el comité de selección**

**PANTALÓN DENIM DE CABALLERO**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA CABALLERO: (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avios, **verificación visual, cámara fotográfica**

**FOTOS ANEXOS**



Tela: plana denim  
 Color azul  
 Peso: 464 +/- 5 % gr/m2 rango (440.8 hasta 487.2) gr/m2  
 Peso 13.5 +/- 5% oz/yd2  
 Muestra  
 Peso: 443 gr/m2 **(cumple)**

Troquelado de tela



Peso en gr/m2





### Verificación de composición de tela: COMPOSICION - 100% ALGODÓN

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

Algodón:

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves.



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**

### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

El ancho del figurado de la galleta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Muestra

El ancho del figurado de la galleta es de 4.0 cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.





**Vuelta interna en bolsillos delanteros**

**Vuelta y vista de bolsillos delanteros:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

Muestra

Vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.




Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu  
Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ ", muestra no presenta dibujo de bolsillo



Vista interna delantero



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola






Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo. En sentido contrario



### Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	46	45
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	54	55.5
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	32	31.5
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	38	40
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	34	33.5
7	½ Rodilla	0.5	23.5	22.5
8	½ botapie	0.5	20	20
9	Entrepierna	1	76	74
10	Largo total	1	107	103
11	Medida de cierre	0	15	15



### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA CABALLERO NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



**ITEM 2**  
**PANTALÓN DENIM PARA DAMA**

**RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA DAMA. (Método inspección Visual) con las herramientas:**

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avíos, **verificación visual, cámara fotográfica**

**POSTOR 1**  
**Código asignado por el comité de selección**

**FOTOS ANEXOS**



Tela: plana denim stretch  
 Color azul  
 Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex  
 Peso: 318.7 +/-5% gr/m2, rango (302.765 hasta 334.635) gr/m2  
 Muestra  
 Peso: 331 gr/m2 **(cumple)**

**Troquelado de tela**



**Peso en gr/m2**



**Verificación de composición de tela:** Composición: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

**Algodón:**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

**Poliéster-spandex**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejándose de la llama

Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromático

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales



Tela forro de bolsillo



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**Se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

Muestra

Pretina: Ancho de 3.5 cm (terminado). Con pespuntos 401





El ancho del figurado de la galleta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Remaches según grafico

Muestra

Remaches no está ubicado según grafico




Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a 1/2"





Vista interna delantero



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola




Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.





## Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	30	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	37	38
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	44	44
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	27.5	28.5
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	34.5	35
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	27	27
7	½ Rodilla	0.5	20.5	20
8	½ botapie	0.5	17	17
9	Entrepierna	1	75	74
10	Largo total	1	103	101.5
11	Medida de cierre	0	12	12



## CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA DAMA NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

## RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA DAMA. (Método inspección Visual) con las herramientas:

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avíos, **verificación visual, cámara fotográfica**

### POSTOR 2

Código asignado por el comité de selección

### FOTOS ANEXOS



Tela: plana denim stretch

Color azul

Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Peso: 318.7 +/-5% gr/m2, rango (302.765 hasta 334.635) gr/m2

Muestra

Peso: 401 gr/m2 Es una mejora **(cumple)**

### Troquelado de tela



### Peso en gr/m2





**Verificación de composición de tela:** Composición: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

**Algodón:**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

**Poliéster-spandex**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejándose de la llama

Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromático

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales



Tela forro de bolsillo



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**

## Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401



El anchodel figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Remaches según grafico

Muestra

Sentido de la garetta muestra de dama es como de caballero





Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ "

Muestra no presdenta dibujo de bolsillo parche



Vista interna delantero





Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola




Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.





## Resultado de medir la muestra

N°	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	30	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	37	37.5
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	44	45
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	27.5	27.5
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	34.5	36
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	27	27.5
7	½ Rodilla	0.5	20.5	20.5
8	½ botapie	0.5	17	17
9	Entrepierna	1	75	72.5
10	Largo total	1	103	101.5
11	Medida de cierre	0	12	12



## CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA DAMA NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

## RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA DAMA. (Método inspección Visual) con las herramientas:

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avíos, **verificación visual, cámara fotográfica**

### POSTOR 3

Codigo asignado por el comite de selección

### FOTOS ANEXOS



Tela: plana denim stretch

Color azul

Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Peso: 318.7 +/-5% gr/m2, rango (302.765 hasta 334.635) gr/m2

Muestra

Peso: 402 gr/m2 Es una mejora **(cumple)**

**Troquelado de tela**

**Peso en gr/m2**





**Verificación de composición de tela:** Composición: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

**Algodón:**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

**Poliéster-spandex**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejándose de la llama

Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromático

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales



Tela forro de bolsillo



Muestra presente estas características descritas por lo que:  
**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**

## Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401

01 botón de metálico  
inoxidable-color dorado quemado,  
muestra presenta boton plateado y dorado



Falta remaches en la muestra






El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Remaches según grafico

Muestra

Sentido de la garetta muestra de dama es como de caballero



Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche




Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a 1/2"

Muestra

Cuchilla monta a fundillo



Vista interna delantero



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola



Vista posterior






Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.



#### Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	37	36.5
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	44	44.5
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	27.5	29.5
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	34.5	36
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	27	27.5
7	½ Rodilla	0.5	20.5	20
8	½ botapie	0.5	17	17.5
9	Entrepierna	1	75	78
10	Largo total	1	103	106.5
11	Medida de cierre	0	12	12



#### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA DAMA NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



## RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA DAMA. (Método inspección Visual) con las herramientas:

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avíos, **verificación visual, cámara fotográfica**

### POSTOR 4

### Codigo asignado por el comite de selección

### FOTOS ANEXOS



Tela: plana denim stretch

Color azul

Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Peso: 318.7 +/-5% gr/m2, rango (302.765 hasta 334.635) gr/m2

Muestra

Peso: 413 gr/m2 Es una mejora (**cumple**)

**Troquelado de tela**

**Peso en gr/m2**



**Verificacion de composicion de tela:** Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

**Algodon:**

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

**Poliéster-spandex**

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejándose de la llama

Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromático

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales



**Tela forro de bolsillo – No cumple, forro tiene mayor porcentaje de poliester**



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela principal cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401




El anchodel figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Remaches según grafico

Muestra

El anchodel figurado de la garetta es de 3.0 cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.



Vista interna delantero



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.



Vista posterior






Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.



Costuras reventadas



### Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	30	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	37	35
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	44	42
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	27.5	28.5
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	34.5	34
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	27	25.5
7	½ Rodilla	0.5	20.5	19
8	½ botapie	0.5	17	18
9	Entrepierna	1	75	73.5
10	Largo total	1	103	102
11	Medida de cierre	0	12	14



### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALÓN PARA DAMA NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



## RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIM PARA DAMA. (Método inspección Visual) con las herramientas:

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avíos, **verificación visual, cámara fotográfica**

### POSTOR 5

Código asignado por el comité de selección

### FOTOS ANEXOS



Tela: plana denim stretch

Color azul

Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Peso: 318.7 +/-5% gr/m2, rango (302.765 hasta 334.635) gr/m2

Muestra

Peso: 413 gr/m2 Es una mejora **(cumple)**

**Troquelado de tela**

**Peso en gr/m2**



**Verificación de composición de tela:** Composición: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

**Algodón:**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

**Poliéster-spandex**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejándose de la llama

Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromático

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales



Tela forro de bolsillo



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



## Verificación de diseño, confección y acabados


Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401



El anchodel figurado de la garetá es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.  
Remaches según grafico



Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ "



Vista interna delantero





Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra


Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola



Vista posterior



Vista interna espalda según imagen



## Resultado de medir la muestra

N°	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	30	Resultado de la muestra
1	Alto de Pretina	1	4	4
2	½ Cintura alta recta	1	37	36.5
3	½ Cadera (a 7" debajo de pretina)	1	44	43.5
4	Tiro delantero (C/pretina)	0.5	27.5	27
5	Tiro de fundillo (c/pretina)	0.5	34.5	33.5
6	½ Muslo (a 1" de cruce)	0.5	27	25.5
7	½ Rodilla	0.5	20.5	18.2
8	½ botapie	0.5	17	17
9	Entrepierna	1	75	75
10	Largo total	1	103	102.5
11	Medida de cierre	0	12	12



## CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA DAMA NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



## RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA DAMA. (Método inspección Visual) con las herramientas:

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avíos, **verificación visual, cámara fotográfica**

### POSTOR 6

Codigo asignado por el comite de selección

### FOTOS ANEXOS



Tela: plana denim stretch

Color azul

Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Peso: 318.7 +/-5% gr/m2, rango (302.765 hasta 334.635) gr/m2

Muestra

Peso: 403 gr/m2 Es una mejora (**cumple**)

### Troquelado de tela



### Peso en gr/m2



**Verificacion de composicion de tela:** Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

**Algodon:**

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Compostamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

**Poliéster-spandex**

Comportamiento al acercar a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejándose de la llama

Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromático

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales



Tela forro de bolsillo



Muestra presente estas características descritas por lo que:  
**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



## Verificación de diseño, confección y acabados


Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros



Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401



El anchodel figurado de la garetá es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.  
Remaches según grafico






Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a  $\frac{1}{2}$ "

Vista interna delantero





Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.



Vista posterior



Vista interna espalda según imagen  
Muestra



## Resultado de medir la muestra

N <sup>o</sup>	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	34	Resultado de la muestra
1	<b>Alto de Pretina</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2	<b>½ Cintura alta recta</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
3	<b>½ Cadera (a 7" debajo de pretina)</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>43</b>
4	<b>Tiro delantero (C/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>27.5</b>	27.5
5	<b>Tiro de fundillo (c/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>34.5</b>	34.5
6	<b>½ Muslo (a 1" de cruce)</b>	<b>0.5</b>	<b>27</b>	<b>26.5</b>
7	<b>½ Rodilla</b>	<b>0.5</b>	<b>20.5</b>	19.7
8	<b>½ botapie</b>	<b>0.5</b>	<b>17</b>	16.5
9	<b>Entrepierna</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	75
10	<b>Largo total</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	102
11	<b>Medida de cierre</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	12



## CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA DAMA ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES  
TECNICAS



## RESULTADOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON DENIN PARA DAMA. (Método inspección Visual) con las herramientas:

- Troquelador o ponchador de tela (saca 1/100 partes de un metro cuadrado)
- Balanza electrónica digital de precisión **Verificación del peso (gr/m2)**
- Proceso de combustión para determinar el tipo de fibras de la tela, cámara fotográfica
- Verificación de los insumos o avíos, **verificación visual, cámara fotográfica**

### POSTOR 7

Codigo asignado por el comite de selección

### FOTOS ANEXOS



Tela: plana denin stretch

Color azul

Composicion: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Peso: 318.7 +/-5% gr/m2, rango (302.765 hasta 334.635) gr/m2

Muestra

Peso: 324 gr/m2 (**cumple**)

**Troquelado de tela**

**Peso en gr/m2**



**Verificación de composición de tela:** Composición: 76% algodón + 21% poliéster + 3% spandex

Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y el residuo que produce la combustión.

**Algodón:**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: No se funde ni se encoge y se aleja de la llama

Comportamiento en la llama: Arde rápido y sin fusión, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Continúa ardiendo sin fusión

Humo: Gris

Olor: Papel quemado

Residuo: Ceniza gris muy ligera y de bordes suaves

**Poliéster-spandex**

Comportamiento al acercarse a la llama o fuego: Se funde y se encoge alejándose de la llama

Comportamiento en la llama: Arde lentamente fundiéndose, llama amarilla

Comportamiento al retirar de la llama: Casi siempre se apaga sola

Humo: Negro

Olor: Dulce aromático

Residuo: Ceniza duras resistentes, negras y con formas esferoidales



Tela forro de bolsillo



Muestra presente estas características descritas por lo que:

**se concluye que la tela cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.**



### Verificación de diseño, confección y acabados

Vista delantera, pretina, presillas, secreta con logo bordado, bolsillos delanteros




Pretina: Ancho de 4.0 cm (terminado). Con pespuntos 401



El anchodel figurado de la garetá es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

Remaches según grafico



**Vuelta interna en bolsillos delanteros**

**Vuelta y vista de bolsillos delanteros:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

Muestra

Vuelta de 1 1/4" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.



Vista posterior, pretina, canesu, fundillo, bolsillos tipo parche



Fundillo monta a canesu

Bolsillo parche como la imagen

Pegado de bolsillo con 2 pespunte en la parte superior el ancho es a 1/2"

Muestra no presdenta dibujo de bolsillo parche





Vista interna delantero



Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa tipo pistola.

Muestra

Bolsillos delanteros: Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobrecosido c/301. Bolsa no es tipo pistola




Vista posterior



Vista interna espalda según imagen

Muestra

No presenta etiqueta de composición de tela y cuidado a 9 cm del fundillo.



#### Resultado de medir la muestra

N.º	DIMENSIÓN	Toler (+/-) cm	30	Resultado de la muestra
1	<b>Alto de Pretina</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
2	<b>½ Cintura alta recta</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
3	<b>½ Cadera (a 7" debajo de pretina)</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>44.5</b>
4	<b>Tiro delantero (C/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>27.5</b>	<b>28.5</b>
5	<b>Tiro de fundillo (c/pretina)</b>	<b>0.5</b>	<b>34.5</b>	<b>34</b>
6	<b>½ Muslo (a 1" de cruce)</b>	<b>0.5</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
7	<b>½ Rodilla</b>	<b>0.5</b>	<b>20.5</b>	<b>20.5</b>
8	<b>½ botapie</b>	<b>0.5</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
9	<b>Entrepierna</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>74.5</b>
10	<b>Largo total</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>101.5</b>
11	<b>Medida de cierre</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>





### CONCLUSIÓN:

LA MUESTRA PANTALON PARA DAMA NO ES CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

## VI. CONCLUSIONES.

Al realizar la verificación e inspección de muestras de los postores participantes en el proceso contratación de bienes “ADQUISICIÓN DE PANTALONES DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL” ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°041-2023-SENASA PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas en las bases integradas, cumpliendo en las telas, en el diseño o gráfico, en la construcción de las prendas, las medidas, acabados, detalles de simetría y armonía de sus partes, costuras, formas, etiquetas de composición de tela, se han verificado las conformidades y no conformidades de las muestras de acuerdo al ítem de presentación.

**Se tiene los siguientes resultados:**

N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MUESTRAS	POSTORES PARTICIPANTES
1	PANTALÓN DENIM PARA CABALLERO	1 TALLA 34	7.- POSTOR 7  CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MUESTRAS CONFORMES

N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MUESTRAS	POSTORES PARTICIPANTES
1	PANTALÓN DENIM PARA CABALLERO	1 TALLA 34	1.- POSTOR 1 2.- POSTOR 2 3.- POSTOR 3 4.- POSTOR 4 5.- POSTOR 5 6.- POSTOR 6 8.- POSTOR 8  NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MUESTRAS CONFORMES



N°	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	MUESTRAS	POSTORES PARTICIPANTES
2	PANTALÓN DENIM PARA DAMA	1 TALLA 30	6.- POSTOR 6  CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MUESTRAS CONFORMES

N°	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	MUESTRAS	POSTORES PARTICIPANTES
2	PANTALÓN DENIM PARA DAMA	1 TALLA 30	1.- POSTOR 1 2.- POSTOR 2 3.- POSTOR 3 4.- POSTOR 4 5.- POSTOR 5 7.- POSTOR 7  NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MUESTRAS CONFORMES

Atte.  
Ing. PEPE OSCAR PEREZ HORNA  
CIP. 112500

## LISSET JULLIANA BALLIVIAN CASTRO

**De:** Edward Hurtado Granados <EHURTADO@senasa.gob.pe>  
**Enviado el:** lunes, 25 de setiembre de 2023 05:09 p.m.  
**Para:** LISSET JULLIANA BALLIVIAN CASTRO  
**Asunto:** RV: EVALUACION FICHA TECNICA DE LA TELA PRINCIPAL , PARA LA ADQUISICION DE PANTALON DENIM PARA EL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

**Importancia:** Alta

Estimada Lisset

A lo solicitado se evidencia la presentación de la ficha técnica de la tela principal

ITEM N° 01: PANTALON DENIM PARA CABALLERO	
POSTORES	FICHA TELA PRINCIPAL
J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CUMPLE
FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L	CUMPLE
INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L.	CUMPLE
INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	CUMPLE
PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	CUMPLE
STEREO DENIM E.I.R.L.	CUMPLE
INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CUMPLE
CREACIONES HUERTO EDEN S.A.C.	CUMPLE

ITEM N° 02: PANTALON DENIM PARA DAMA	
POSTORES	FICHA TELA PRINCIPAL
J.P.Y.SPORTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CUMPLE
FI - PA SERVICIOS GENERALES S.R.L	CUMPLE
INDUSTRIAS SUPER SPORT S.R.L.	CUMPLE
INVERSIONES Y CONFECCIONES ORTIZ S.R.L. - INVER-CONORT S.R.L.	CUMPLE
PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	CUMPLE
STEREO DENIM E.I.R.L.	CUMPLE
INVERSIONES VIELKI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CUMPLE
CREACIONES HUERTO EDEN S.A.C.	NO CUMPLE