

4. Sistema de pintura especificada.**4.1 Superficies nuevas y con picadura moderada****SISTEMA I: Pintado de superficies nuevas o con picaduras moderadas.****Preparación de superficie:**

Chorro abrasivo SSPC-SP-5 (Metal Blanco)

Perfil de rugosidad 2.5 -3.5 mils.

Nº Capa	Tipo genérico de pintura	Método. Aplic.	Esp. Mils		Color
			Min.	Max.	
1º	Primer epoxy	Airless	3	4	RAL
2º	Esmalte Epoxi Novolaca UHS	Airless	10	12	RAL
Esp.Total			13	16	

• **Fabricado bajo licencia ó Importado**

	Proveedor	Marca	Primer Epoxy (Surface Tolerant)	Acabado
A	Corporación Mara	Sigma	Sigmacover 280	Sigma Novaguard 840
B	Recubrimientos del Perú (RDP)	Amercoat	Amercoat 385 PA	Amercoat Novaguard 840
C	Sherwin Williams	Sherwin Williams	Macropoxy 646	Novaplate UHS

• **Fabricantes Nacionales**

	Proveedor	Marca	Primer Epoxy Surface Tolerant	Acabado
D	CPPQ-Qroma	Jet	Jet 70 MP	Jet Coat EPN

SISTEMA II: Pintado de superficies con alto grado de picaduras.**Preparación de superficie:**

Chorro abrasivo SSPC-SP-5 (Metal Blanco)

Perfil de rugosidad 2.5 -3.5 mils.

Nº Capa	Tipo genérico de pintura	Método. Aplic.	Esp. Mils		Color
			Min.	Max.	
1º	Esmalte Epoxi Novolaca UHS	Airless	7	8	RAL
2º	Esmalte Epoxi Novolaca UHS	Airless	7	8	RAL
Esp.Total			14	16	

OPERACIONES CONCHAN

Nota: Para la ejecución de las actividades descritas en el presente apéndice se pueden utilizar las pinturas: Entre otras marcas, JET, SIGMA, AMERCOAT, SHERWIN WILLIAMS, AMERON, BONN, AURORA, INTERPAINTS, ZODIAC, COATINGS